



## PROVA DI LABORATORIO

### Resistenza delle superfici ai liquidi freddi ( UNI EN 12720 )

In data 16-10-2012 è stata testata la foglia 21cm x 30 cm del campione Sincrolam code 1328 del fornitore Lamitex spa.

I prodotti usati per il test sono:

- Caffè 1 h
- Caffè 24 h
- Te 24 h
- Senape 1 h
- Senape 24 h
- Ketchup 24 h
- Olio 24 h

Risultati ottenuti:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| - Caffè 1 h    | valutazione 5 |
| - Caffè 24 h   | valutazione 5 |
| - Te 4 h       | valutazione 5 |
| - Senape 1 h   | valutazione 5 |
| - Senape 24 h  | valutazione 5 |
| - Ketchup 24 h | valutazione 5 |
| - Olio 24 h    | valutazione 5 |

Valutazione dei risultati

- 5= nessun difetto
- 4= lieve alone o segno appena evidente
- 3= lieve segno visibile da più direzioni
- 2= segno pronunciato
- 1= degrado superficiale